Data wydania 25.02.2020

KARTA TECHNICZNA

Feltro SUPER FR $\lambda_{0,0}$39

Mata z włókna szklanego Termover®
z zawartością materiału termoutwardzalnego
dostarczana w rolkach

CE
EN 13162

ZASTOSOWANIE **Izolacje termiczne i akustyczne w budownictwie**
NORMA **EN 13162:2012 + A1:2015**
KOD WYROBU **1003SUPERFR**
WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Ciepło właściwe: 0,2 kcal/kg°C
Maksymalna temperatura zastosowania: 250°C

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	**Jednostka**	**Wartość**	**Norma**
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,039	EN 12667
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T2	EN 823

WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY				SPOSÓB KONFEKCJI			
Grubość	**Opór cieplny R_D**	**Szerokość**	**Długość**	**Rolka**		**Paleta**	
[mm]	**m^2K/W**	**[mm]**	**[mm]**	**Ilość sztuk**	**m^2**	**Ilość rolek**	**m^2**
50	**1,25**	**1200**	**20 000**	**1**	**24,0**	**20**	**480,0**
60*	1,50	1200	16 500	1	19,8	20	396,0
80*	2,05	1200	12 500	1	15,0	20	300,0
100	**2,55**	**1200**	**10 000**	**1**	**12,0**	**20**	**240,0**
120*	3,05	1200	8 000	1	9,6	20	192,0
140*	3,55	1200	7 000	1	8,4	20	168,0
150	**3,80**	**1200**	**6 500**	**1**	**7,8**	**20**	**156,0**
160*	4,10	1200	6 000	1	7,2	20	144,0
180	**4,60**	**1200**	**5 000**	**1**	**6,0**	**20**	**120,0**
200	**5,10**	**1200**	**5 000**	**1**	**6,0**	**20**	**120,0**

** grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 22 lub 24 palety, czas realizacji do uzgodnienia*
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA Włókno szklane typu C z dodatkiem żywic termoutwardzalnych.
INNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Materiał elastyczny, łatwy w użyciu i montażu, bezzapachowy, obojętny chemicznie, odporny na grzyby, pleśnie, roztocza. Przy właściwym zastosowaniu produkt jest odporny na starzenie i zachowuje swoje właściwości.
PAKOWANIE I SKŁADOWANIE Maty w opakowaniach polietylenowych, termozgrzewalnych na paletach. Produkt przemieszczać z zachowaniem należytej ostrożności, tak aby uniknąć uszkodzeń. Materiał nie powinien być składowany bezpośrednio na ziemi. Należy zabezpieczyć go przed intensywnymi opadami deszczu oraz nawałnicami.